

INFORMATION PRODUIT

FICHE TECHNIQUE HM-PI-025 24/01

FIL DE METALLISATION ZN 99,995%

Le fil de métallisation Zinc est produit selon les dernières technologies modernes.
Nous garantissons la meilleure qualité et un débit sans problème dans votre système de métallisation.

ANALYSE CHIMIQUE

Zn	99,995 %
Autres éléments:	
Pb	<0,003 %
Fe	<0,002 %
Cd	<0,003 %
Sn	<0,001 %
Cu	<0,001 %
Al	<0,001 %
Autre total:	<0,005 %

NORME ISO

14919 : 2015
1179 : 2003

RESISTANCE TRACTION

100 - 110 N/mm²

REK

+/- 65 – 85%

TEMPERATURE DE FUSION

380-450 °C

VOLUME

approx. 5.7 g/cm³

EMBALLAGE

- 400 kg drums
- 250 kg drums
- 15 kg spoel

DIAMETRE Ø

- 1,60 mm
- 2,00 mm
- 2,30 mm
- 2,50 mm
- 3,00 mm
- 3,17 mm
- 3,48 mm
- 4,00 mm
- 4,76 mm

