

INFORMATION PRODUIT

FICHE TECHNIQUE HM-PI-023 24/01

FIL DE METALLISATION ZN/AL 85/15

Le fil de métallisation Zinc/Aluminium est produit selon les dernières technologies modernes.

Nous garantissons la meilleure qualité et un débit sans problème dans votre système de métallisation.

ANALYSE CHIMIQUE

Zn	84 - 86 %
Al	14 - 16 %
Autres éléments:	
Si	≤0,120 %
Fe	≤0,020 %
Cd	≤0,004 %
Sn	≤0,001 %
Cu	≤0,010 %
Pb	≤0,007 %
Autre total	≤0,300 %

NORME ISO

14919:2015

RESISTANCE TRACTION

+110 - 140 N/mm²

REK

+130 - 160 %

TEMPERATURE DE FUSION

380-450 °C

VOLUME

approx. 5.7 g/cm³

EMBALLAGE

- 400 kg drums
- 200 kg drums
- 15 kg spoel

DIAMETRE Ø

- 1,60 mm
- 2,00 mm
- 2,30 mm
- 2,50 mm
- 3,00 mm
- 3,17 mm
- 3,48 mm
- 4,00 mm
- 4,76 mm

