



INFORMATION PRODUIT

FICHE TECHNIQUE HM-PI-017 24/01

GRENAILLE FIL COUPE

La grenaille de fil coupé est fabriquée à partir d'acier à ressort étiré à froid.

ANALYSE CHIMIQUE

C 0,55 % Mn 0,60 % Si 0,18 % P 0,01 % S < 0,02 % Cr < 0,10 % Ni 0,10 %

GRAIN Cylindrique

TYPE Métallique

COULEUR Gris

DURETE 450 HV1

DENSITE 2,8 - 4,8 kg/dm³

DENSITE SPECIFIQUE 7,4 kg/dm³

GRANULOMETRIE Ø 0,9 mm Ø 1,0 mm Ø 1,2 mm

D'autres granulométries sont disponibles sur demande.

EMBALLAGE - en sacs de 25 kg, sur palette de 1000kg

APPLICATION Grenailleuses à turbine pour le grenaillage de tôles et de profilés en acier.

S&W Consulting Services www.sw-consulting.lu Holland Mineraal www.hollandmineraal.nl