

INFORMATION PRODUIT

FICHE TECHNIQUE HM-PI-019 24/01

SCORIES EMINENT

La grenaille Eminent est produite à partir de scories granulées provenant de la fonte des métaux et est également appelée « silicate de fer ».

ANALYSE CHIMIQUE

SiO ₂	25 - 35 % (sous forme liée, <1% de quartz cristallin libre)
Al ₂ O ₃	2 - 9 %
Fe ₂ O ₃	45 - 65 %
CaO	0 - 2 %
MgO	0 - 1 %
K ₂ O	0 - 1 %
TiO ₂	0 - 1 %
Na ₂ O	0 - 2 %

GRAIN

Angulaire

COULEUR

Gris/Noir

DURETE

7 Mohs

DENSITE

± 1,88 kg/dm³

DENSITE SPECIFIQUE

± 3,5 kg/dm³

CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE

< 250µS/cm

CHLORURES SOLUBLES DANS L'EAU

< 0,0025% (m/m)

GRANULOMETRIE

Super fin	0,1 - 0,4 mm
Extra fin	0,1 - 0,6 mm
Fin	0,2 - 1,0 mm
Fin moyen	0,2 - 1,5 mm
Moyen	0,2 - 2,5 mm
Gros	0,5 - 2,5 mm

EMBALLAGE

- en vrac
- en sacs de 25 kg 1000 sur palette
- en big bags de 1000 kg

APPLICATION

Sablage du métal et de la pierre/béton, élimination de la calamine, de la rouille, des vieilles couches de peinture, de la saleté, etc. Convient pour SA-3, SA-2½, SA-2 et SA-1, également appelé « flapping » ou « sweeping ».

NORME DE PRODUCTION

ISO 11126-6 en 11127

